

BITUMEN PRIMER

DESCRIERE:

- Solutie bituminoase de amorsare pentru hidroizolarea si pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii sistemelor si produselor bituminoase de hidroizolare.
- Timpul de uscare este de aproximativ 2 ore, functie de natura stratului suport si a conditiilor atmosferice.
- Contine \pm 40% bitum si 60 % solvent.

DOMENII DE APLICARE:

- Suporturi din beton, caramida, metal si hidroizolatii bituminoase existente.
- In combinatie cu membrane bituminoase si produse lichide de intretinere IKOpro.

Nota: Bitumen Primer nu este un produs anti rugina; suprafetele metalice se vor trata in prealabil cu amorsa anti rugina..

APLICARE:

Temperatura de aplicare: intre +3 si +27°C Preparat pentru aplicare.
Suprafetele vor fi curatate, uscate, fara urme de grasimi,ulei, materiale neaderente.

Suprafetele metalice finisate se vor pregati utilizand perii de sarma.

In cazul muschilor si lichenilor suprafetele se vor trata in prealabil cu IKOpro Moss Remover conform prevederilor fisei tehnice.

Aplicarea unui strat de amorsa se face utilizand bidineaua, trafaletul sau un pistol cu aer comprimat.

Aplicati un strat subtire de amorsa pe sprafata de izolat.

Nu permiteti colectarea si stagnarea surplusului de material. Inainte de aplicarea materialelor de hidroizolatie fiti siguri ca suprafata amorsata s-a zvantat. Timpul de uscare poate fi mai mare la temperaturi scazute.

Nota: Se va utiliza numai in zone bine ventilate sau cu mijloace de respirat, departe de orice sursa de caldura. Se va avea in vedere ca vaporii de solvent sa nu intre in sistemul de ventilare al cladirii.

CONSUM:

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| • Metal: | 10-15 m2/Liter | 70 – 100 ml/m2 |
| • Beton: | 3-4 m2/Liter | 250 – 300 ml/m2 |
| • Bitum: | ca 5 m2/Liter | ca 200 ml/m2 |
| • Fibrociment: | 10-12 m2/Liter | 85 – 100 ml/m2 |

PROPRIETATI:

	Metoda test	Valori
Densitate (g/cm ³)	EN 542	0.95 \pm 5%
Subst. solida uscata 5 g, 12h, 110°C (%)		\pm 40%
Viscozitate la 40°C		+ 195-250 Cst

CURATARE:

- White Spirit

AMBALARE:

- Bidon de 25 l (la cerere 5 l sau 30 l)

DEPOZITARE:

- Bidoanele vor fi depozitate in loc uscat, racoros, bine ventilat, luandu-se masuri de prevenire a incendiilor. Bidoanele folosite pot fi resigilate. Pentru a preveni riscul de scurgere bidoanele se depoziteaza in pozitie verticala.

DURATA DE DEPOZITARE

- 3 ani in ambalaj etans.

SANATATE SI SIGURANTA:

- Bidoanele se pastreaza etanse departe de surse de caldura sau foc. Nu fumati. Evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul in care pielea a ajuns in contact cu primerul atunci spalati cu apa si sapun sau cu dizolvant corespunzator. In cazul in care ochii au intrat in contact cu primerul atunci se vor clati imediat cu apa in abundenta si se va consulta medical. In cazul accidentelor se va contacta medical. Nu se vor goli bidoanele in sistemul de scurgere pluviala. Nu permiteti vaporilor de solvent sa intre in sistemul de ventilatie al cladirii.

IN CAZ DE INCENDIU:

- Utilizati spuma, pulbere uscata, dioxid de carbon sau nisip. Niciodata jet de apa.

