


DERBICOAT HP

Substrat hidroizolant - bariera de vapori, APP; pentru fixari mecanice

Descriere

- ▶ **DERBICOAT HP** are in compozitie un amestec de bitum distilat modificat cu aditiv – polimer [de cel mai inalt grad APP-TPO]
- ▶ **DERBICOAT HP** are o armatura compozita din fibra de sticla si poliester netesut, conferind materialului o rezistenta mecanica specifica.



Caracteristici tehnice

	Metoda incercarii	Exprimarea rezultatului	Valori	UM
Punct de inmuiere	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Flexibilitate la rece	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Rezistenta la tractiune L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	550/500	N/50mm
Alungire la rupere L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Rezistenta la sfasiere la cui	EN 12310-1	MLV	200	N

MLV – valoare limita


MDV - valoare determinata de producator



Ecological

Caracteristici specifice

DERBICOAT HP este un substrat de Inalta Performanta [HP] care poate fi folosit pe acoperisuri cu pante foarte mari si in cazul fixarii in cuie sau fixare mecanica pe panouri de termoizolatie pe suport metalic si suport din lemn (chiar beton).



Prezentare produs

	Metoda incercarii	Exprimarea rezultatului	Valori			UM
Grosime	EN 1849 - 1	MDV (±0,20)	2	2,5	3	mm
Latime	EN 1848 - 1	MLV	1,10	1,10	1,10	m
Lungime	EN 1848 - 1	MLV	12,73	12,73	12,73	m
Suprafata	EN 1848 - 1	MLV	14	14	14	m ²
Greutate sul		MDV (±2,0)	32	40	52	kg
Numar suluri pe palet			30	25	20	

Depozitare

Sulurile de membrana se depoziteaza in pozitie verticala. Suprafata trebuie sa fie obisnuita fara obiecte ascutite.



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg, 32 – B-1651 Lot
☎ +32 (2) 334 87 00
Fax + 32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

www.derbigum.com