

DERBICOAT MONO

Substrat hidroizolant, cu bitum polimer pentru separare-desolidarizare

Descriere

- ▶ **DERBICOAT MONO** are in compozitie un amestec de bitum distilat modificat cu aditiv – polimer [de cel mai inalt grad APP-TPO]
- ▶ Principala caracteristica a **DERBICOAT MONO** este aceea ca suprafata inferioara a membranei nu este impregnata cu bitum , armatura din poliester netesut fiind astfel, vizibila.



Caracteristici tehnice

| | Metoda incercarii | Exprimarea rezultatului | Valori | UM |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------|
| Punct de inmuiere | EN 1110 | MLV | ≥ 140 | °C |
| Flexibilitate la rece | EN 1109 | MLV | ≤ -15 | °C |
| Rezistenta la tractiune L/T | EN 12311-1 | MDV (±20%) | 675/550 | N/50mm |
| Alungire la rupere L/T | EN 12311-1 | MDV(±15) | 35/35 | % |
| Rezistenta la sfasiere la cui | EN 12310-1 | MLV | 200 | N |

MLV – valoare limita

MDV - valoare determinata de producator

Caracteristici specifice

DERBICOAT MONO este recomandat pentru suport de astereala sau de panouri de lemn si se fixeaza mecanic, rapid si in deplina securitate.

DERBICOAT MONO se poate aplica prin pozare libera ca strat de separare.

Prezentare produs

| | Metoda incercarii | Exprimarea rezultatului | Valori | UM |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------|----------------|
| Grosime | EN 1849 - 1 | MDV (±0,20) | 2 | mm |
| Latime | EN 1848 - 1 | MLV | 1,10 | m |
| Lungime | EN 1848 - 1 | MLV | 12,73 | m |
| Suprafata | EN 1848 - 1 | MLV | 14 | m ² |
| Greutate sul | | MDV (±2,0) | 21 | kg |
| Numar suluri pe palet | | | 30 | |

Depozitare

Sulurile de membrana se depoziteaza in pozitie verticala. Suprafata trebuie sa fie obisnuita fara obiecte ascutite.



Ecological



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



www.derbigum.com



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg, 32 – B-1651 Lot
☎ +32 (2) 334 87 00
Fax + 32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com