

DERBIGUM[®] GC

Membrana hidroizolatiei cu bitum plastomer pentru lucrari de arta ingineresti

Descriere

- ▶ **DERBIGUM GC** are in compunere un amestec de bitum distilat modificat cu aditiv – polimer [de cel mai inalt grad APP-TPO] si doua armaturi distincte, fibra de sticla si poliester netesut.
- ▶ DERBIGUM GC difera de DERBIGUM SP-FR datorita rezistentei sporite, pentru a intruni cerintele specifice lucrarilor civile de arta ingineresti.
- ▶ DERBIGUM GC are doua armaturi distincte. Fibra de sticla asigura stabilitatea dimensionala si rezistenta la caldura si razele UV. Poliesterul netesut asigura rezistente mecanice la sfasiere si perforare.
- ▶ Suprafata membranei DERBIGUM GC prezinta doua tipuri de margini: una cu talc, cea de a doua cu foile termofuzibile



Caracteristici tehnice

	Metoda incercarii	Exprimarea rezultatului	Valori	UM
Punct de inmuiere	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Flexibilitate la rece	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Rezistenta la tractiune L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200/1200	N/50mm
Alungire la rupere L/T	EN 12311-1	MDV(±15)	50/50	%
Stabilitate dimensionala	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Rezistenta la sfasiere la cui	EN 12310-1	MLV	≥ 200	N
Rezistenta la impact	EN 12691 (B)	MLV	≥ 1750	mm
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 (A)	MLV	≥ 20	kg

MLV – valoare limita / MDV - valoare determinata de producator

*BDA = Bureau Dak Adies [Olanda]

Caracteristici specifice

Sistem hidroizolator pentru poduri.

Prezentare produs

	Metoda incercarii	Exprimarea rezultatului	Valori		UM
Grosime	EN 1849 - 1	MDV (±0,20)	4	5	mm
Latime	EN 1848 - 1	MLV	1,10	1,10	m
Lungime	EN 1848 - 1	MLV	7,27	7,27	m
Suprafata	EN 1848 - 1	MLV	8	8	m ²
Greutate sul		MDV (±2,0)	36	44	kg
Numar suluri pe palet			25	20	

Acest material este disponibil si in role – jumbo:

Mini Max si Easy Max: 60m (4mm) / 60m (5mm); Mac Max: 60m (4mm) / 60m – 130m (5mm)

Depozitare

Sulurile de membrana se depoziteaza in pozitie verticala. Suprafata trebuie sa fie obisnuita fara obiecte ascutite.



CE



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



www.derbigum.com



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg, 32 – B-1651 Lot
☎ +32 (2) 334 87 00
Fax + 32 (2) 378 14 69
E-mail: infoint@derbigum.com